

PLAFER PLUS 903

Plâtre manuel traditionnel à prise lente. Idéal pour enduisage de grandes surfaces.

AVANTAGES

- Prise régulière et progressive
- Temps d'emploi optimisé
- Grande souplesse d'utilisation
- Excellent rendu de finition
- Bonne dureté

APPLICATION

- Enduisage de grandes surfaces (murs et plafonds)
- Briquetage

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A1, non-combustible
Rapport de mélange	100
Temps de stockage	6mois
Type d'application	Manuel
Type de mélange	Manuel
Certifications	A+
Temps d'emploi	33mn
Dureté Shore C	50

PRODUITS

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.