

PLAFER PF200

Plâtre à projeter à prise lente. Idéal pour la protection incendie



AVANTAGES

- Sans fibre toxique ni amiante
- Mise en œuvre identique à un plâtre à projeter classique : tout type de finition possible
- Dureté superficielle élevée
- Finition lissée
- Performance REI90 sous plancher bois
- 30mm sur treillis métallique
- AL EFR-14-000112

APPLICATION

- Protection incendie, en monocouche par pauses successives rapprochées : épaisseur minimale : 10 mm, épaisseur maximale : jusqu'à 40 mm

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A1, non-combustible
Rapport de mélange	A consistance
Temps de stockage	6mois
Type d'application	Mécanique
Type de mélange	Mécanique
Certifications	A+
Temps d'emploi	1h50
Dureté Shore C	65

PRODUITS

	Code SAP	Consommation
PLAFER PF200 SAC 30KGX45-HE-2E	95827	8 à 9kg/m ² par cm ép

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.