



Siniat

BOULAGES

by etex

PRÉGYMAX R3,80 BA13+120

Solution technico-économique optimisée pour l'isolation thermo-acoustique des murs par l'intérieur. Panneau constitué d'une plaque de plâtre PRÉGYLAC Std BA13 encollée sur un panneau isolant en PSE Graphit à l'astriacé certifié ACERMI. Résistance thermique R3,80 m².K/W. Disponible de 40 à 160mm d'épaisseur d'isolant.



AVANTAGES

- Plaque bleu facilement identifiable sur chantier
- Amélioration de l'isolation acoustique et thermique des murs
- Réduction des transmissions latérales par la façade en logements collectifs et maisons en bande
- Des niveaux de R adaptés à tous les projets
- Simple et rapide à mettre en œuvre, apte à recevoir tout type de finition
- Compatible avec la solution d'anchorage à l'air Siniat R'filter

APPLICATION

- Isolation thermo-acoustique des parois verticales
- neuf ou rénovation
- Tous types d'habitation et d'ERP (sauf type P : dancing, boîte de nuit, salle de jeux)

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	B-s1,d0
Résistance thermique	3.8m ² .K/W
Certifications	ACERMLA+
Classe de perméance	P2
Couleur	Gris

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Épaisseur	Type d'isolant	Épaisseur d'isolant	Conductivité thermique (10 ^À C)
MAX R3,80 13+120 120*260x8	96139	260cm	120cm	133mm	Polystyrene	120mm	0.032W/m K
MAX R3,80 13+120 120*250x8	97816	250cm	120cm	133mm	Polystyrene	120mm	0.032W/m K
MAX R3,80 13+120 120*270x8	98369	270cm	120cm	133mm	Polystyrene	120mm	0.032W/m K
MAX R3,80 13+120 120*280x8	97939	280cm	120cm	133mm	Polystyrene	120mm	0.032W/m K
MAX R3,80 13+120 120*300x8	98022	300cm	120cm	133mm	Polystyrene	120mm	0.032W/m K

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

18/06/2025