



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



# PRÉGYLYS 35 PR

## Description

Enduit Joints poudre à Prise Rapide (PR).  
Idéal pour petits et moyens chantiers.

## + produit

- Redoublement du joint dans la 1/2 journée
- Utilisable pour de petits rebouchages (<5 mm)

## Caractéristiques

Temps d'emploi	Temps de redoublement	Temps avant mise en peinture	Gâchage	Consommation	Rendement
2h à 3h	2h à 4h	7 jours Conformément au DTU 25.41	11.5 L / 25 kg	330g/m <sup>2</sup>	25 kg = 75 m <sup>2</sup>
			4,6L / 10 kg		10 kg = 30 m <sup>2</sup>

- Réaction au feu : A1
- Conservation : 9 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine et conservé à l'abri de l'humidité, du soleil et du gel

Conditionnement				
Ref	Conditionnement	Unités/Palette	Poids palette (kg)	EAN Unité
95820	sac de 25kg	50	1250	3334160159696
95818	sac de 10kg	100	1000	3334160136673

## Application

- Traitement des joints entre plaques de plâtre à bords amincis & doublages isolants
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur
- Application manuelle

**Conseil Pro**

0 825 000 013

Service 0,09 € / min  
+ prix appel

conseilpro@siniat.com