



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



PLÂTRES MANUELS TRADITIONNELS

PLAFER GROS

Description

Plâtre manuel traditionnel à prise rapide. Idéal pour dégrossissage en intérieur et façade à la parisienne en extérieur (avec ajout sable et chaux selon DTU 26.1)

+ produit

- Véritable plâtre gros traditionnel sans ajout
- Prise très rapide

Caractéristiques

Temps d'emploi	Gâchage	Consommation	Rendement
10 à 20 min	< 80%	10 kg/m ² pour 1 cm d'épaisseur	25 kg = 2,5 m ² pour 1 cm d'épaisseur 40 kg = 4 m ² pour 1 cm d'épaisseur

- Réaction au feu : A1
- Conforme DTU : 25.1

Ref	Conditionnement			
	Conditionnement	Unités/Palette	Poids palette (kg)	EAN Unité
95854	sac de 25 kg	48	1200	3334160109196
95829	sac de 40 kg	40	1600	3334160136611

Application

- En intérieur : purs ou en mortier de sable pour dégrossissage sur treillis (métal, bois,...) ou sur des murs maçonnés fortement irréguliers
- En extérieur : application manuelle conforme au DTU26-1 pour la rénovation des façades de plâtres, exclusivement en « enduit à l'ancienne » (mélange avec sable et chaux aérienne éteinte)



Société Anonyme au capital de 140 779 968 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA Intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z

août-2016 - Reproduction interdite sans autorisation - SINIAT S.A.

Conseil Pro

0 825 000 013

Service 0,09 € / min
+ prix appel

conseilpro@siniat.com