

PRÉGYLYS 35 PR

Enduit Joints poudre à Prise Rapide (PR).
Idéal pour petits et moyens chantiers.

BÉNÉFICE PRODUIT

- Redoublement du joint dans la 1/2 journée
- Utilisable pour de petits rebouchages (<5 mm)



APPLICATION

- Traitement des joints entre plaques de plâtre à bords amincis & doublages isolants
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur
- Application manuelle

CARACTÉRISTIQUES

| Type de Gâchage | Rapport de mélange | Couleur | Temps de prise | Temps de redoublement | Temps avant mise en peinture | Temps de stockage | Consommation | Rendement indicatif | Réaction au feu |
|---------------------|--------------------|---------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|
| Manuel Mécanique | 4,6L / 10 kg | Blanc | Rapide | 2h à 4h | 7 jours Conformément au DTU 25.41 | 9 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine et conservé à l'abri de l'humidité, du soleil et du gel | 330g/m ² | 10 kg = 30 m ² | A1 |